

3000

PRIMARIO

Adhesivo multiusos

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

ROBERTS® 3000 Adhesivo multiusos

2. FABRICANTE

Roberts Consolidated Industries, Inc.

300 Cross Plains Blvd
Dalton, GA 30721
(866) 435-8665 / (706) 277-5294

3. DESCRIPCIÓN

El 3300 de ROBERTS es un adhesivo multiusos con desempeño superior, con alto contenido de sólidos formulado para la instalación de alfombra comercial difícil de adherir. Además adhiere la mayoría de pisos resilientes con respaldo de fieltro; respaldo de fibra y respaldo de papel. Proporciona un agarrare inicial agresivo para reducir la formación de burbujas y enrollado, y a la vez mantiene su pegajosidad con excelentes características para reposicionar.

Características y beneficios

- Proporciona un tiempo optimo para posicionar la lamina vinílica con respaldo de fieltro
- Proporciona buena pegajosidad para la mayoría de tipos de alfombras
- Ambientalmente amigable – libre de solventes y cumple con LEED®; COV < 1 g/L, norma 1168 de SCAQMD
- No es inflamable. Clase A en la NFPA y Clase 1 de la UBC rangos de resistencia contra el fuego (norma ASTM E84)
- Certificado con la etiqueta verde CRI Green Label Plus® – GLP #36471
- Producto con protección antimicrobiana GoldGuard®
- Tránsito – Residencial moderado/Comercial liviano

Usos

Para adherir alfombras, lámina vinílica con respaldo de fieltro y contrapiso de corcho sin terminar.

Tipos de respaldo de alfombra – Polipropileno (Action Bac®), espuma de uretano (Enhancer®), lamina de poliuretano (LifeSpan®), Axminster, Wilton, derretido en caliente, látex unitario, tejido en aguja, caucho esponjoso, yute y espuma de látex.

Para respaldos que no hayan sido nombrados por favor contáctese con nuestro departamento de servicio técnico al (706) 277-5294.

Cobertura y opciones de llanas*

3 mm x 3 mm x 1.5 mm (1/8" x 1/8" x 1/16")

Piso: Alfombra (polipropileno; tejida)
Cobertura: 8.4 m² - 10.2 m² por 3.78 litros
(90-110 pies cuadrados por galón)

1.5 mm x 1.5 mm x 2 mm (1/16" x 1/16" x 3/32")

Piso: Lámina vinílica con respaldo de fieltro
Cobertura: 14.9 m² - 16.7 m² por 3.78 litros
(160-180 pies cuadrados por galón)

1.5 mm x 1.5 mm x 1.5 mm (1/16" x 1/16" x 1/16")

Piso: Lámina vinílica con respaldo de fieltro
Cobertura: 15.8 m² - 17.6 m² por 3.78 litros
(170-190 pies cuadrados por galón)

* Los tamaños de las dentadas referenciados son los que normalmente se recomiendan para el tipo de piso que instalará y han sido referenciados como una guía. Consulte con el fabricante del piso para obtener las recomendaciones específicas de las llanas.

Sustratos

Concreto, madera contrachapada calificada por la asociación americana de enchapados de maderapa, loseta de composición vinílica (libre de cera), gypcrete imprimado (ASTM F24199) y terrazo.

Limitaciones

- Solamente para instalaciones en áreas al interior.
- No utilice éste adhesivo con productos que sean cien por ciento vinílicos o que tengan un respaldo vinílico.
- Asegúrese que haya una ventilación adecuada durante la instalación del piso.
- Consulte las hojas de datos de seguridad, www.robertsconsolidated.com, estándares de la industria y los lineamientos del fabricante y las recomendaciones específicas antes de comenzar la instalación.

4. DATOS TÉCNICOS

Tipo de producto:	Látex de estireno butadieno SBR
Color:	Beige
Olor:	Resinoso
Tiempo abierto:	Hasta 60 minutos
Tiempo de trabajo:	Hasta 90 minutos
COV:	< 1 g/L
MVER:	8 lbs (3.6 kg) o menos (norma ASTM F1869) / 85% RH o menos (norma ASTM F2170)
pH:	No deberá excederse de 9.0
Vida en la estantería:	1 año en el envase sin abrir
Almacenaje:	Protéjale del congelamiento. Éste producto no requiere ser diluido.



5. INSTRUCCIONES

Preparación

Los subsuelos deberán estar estructuralmente bien, secos, pulidos, planos (5 mm en 3 m), nivelados libres de cualquier exceso de humedad/álcali y libre de cualquier sustancia (aceite, cera, grasa, pintura, sellantes a base de aceite, residuos de adhesivo etc.) que pudiesen intervenir con la adhesión del adhesivo o el desempeño del piso o de su instalación.

Asegúrese de obtener un aplanado y pulido apropiado para evitar que se “vea a través” (evitar que las crestas del adhesivo sean notorias).

Todas las grietas, desportilladuras, juntas, puntos altos e irregularidades deberán ser reparadas de manera adecuada. Las juntas en expansión o en movimiento no deberán ser rellenadas ni cubiertas con piso. Los compuestos para el empañetado deberán ser apropiados para el uso de la aplicación, a base de cemento y de modificado con polímero, y aplicado de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Consulte el estándar ASTM F710 para preparar los pisos de concreto.

Madera – Subsuelos, tales como el contrapiso de madera contrachapada APA (asociación americana de madera contrachapada), madera sólida, tablero de viruta orientada (levemente lijado) u otros materiales, deberán ser de rango para pisos e instalados de acuerdo a las especificaciones del fabricante con una ventilación adecuada y con una barrera de protección contra la humedad. Asegúrese que los substratos tengan como mínimo un espacio de entresuelo de 46 cm, con una ventilación adecuada y una barrera de protección contra la humedad. Consulte el estándar F1482 ASTM para la práctica de la instalación y preparación de contrapisos tipo panel para recibir pisos resilientes.

Consulte los estándares para instalar alfombras de CRI, disponibles en www.carpet-rug.org.

Instalación

Los materiales y el área deben tener una temperatura entre 18°C-35°C con una humedad relativa (RH) máxima a un 65%, 48 horas antes y durante la instalación, también 72 horas después. Si la temperatura o la humedad se incrementan o se disminuyen en grandes cantidades podrían afectar el piso y el desempeño de la instalación. Levante una esquina periódicamente, para asegurar que hay un 100% de cobertura del adhesivo en el respaldo del piso y en el sustrato. Si el adhesivo no se está transfiriendo al respaldo del contrapiso remueva el adhesivo y vuelva aplicarlo.

Esparza el adhesivo de manera uniforme. Las crestas de adhesivo creadas por la llana, deberán tener la suficiente altura para lograr total cobertura en el sustrato y en el respaldo del piso. Coloque el piso sobre el adhesivo mientras el adhesivo todavía se mantenga fresco.

Dentro de los 65 minutos de tiempo de trabajo, coloque el piso sobre el adhesivo mientras el adhesivo todavía esté fresco y esté listo para transferirse al respaldo del piso. El tiempo de estar abierto y el tiempo que usted tendrá para colocar el piso variará dependiendo de la temperatura la humedad. Entre más alta la temperatura y más baja la humedad más rápido se asentará el adhesivo.

Curado

Hasta 24 horas. Las altas temperaturas y más bajo humedad causará que el adhesivo se cure más rápido.

Después de la instalación, restrinja el tránsito peatonal y el movimiento de objetos pesados durante 24 horas a 48 horas para permitir que el adhesivo se cure de manera apropiada. El tránsito peatonal prematuro podría causar una falla en la instalación.

Limpieza

El adhesivo que todavía esté fresco – límpielo con agua tibia jabonosa.

El adhesivo que esté seco – utilice solventes minerales en pocas cantidades con un trapo blanco y de algodón. **NO VIERTA EL LIMPIADOR DIRECTAMENTE SOBRE EL PISO.**

6. DISPONIBILIDAD

Empaque

Balde plástico de 18.9 L	3000-5	075378300052
Balde plástico de 15.14 L	3000-4	075378300045
Balde plástico de 3.78 L	3000-1	075378300014

7. GARANTÍA

1 año para adhesión directa

ROBERTS garantiza que este producto estará libre de defectos de fábrica dentro de los primeros 12 meses desde la fecha de fábrica, cuando sea aplicado de acuerdo a las instrucciones de ROBERTS y los estándares de la industria. La única obligación que tiene ROBERTS es proporcionar otro producto nuevo o devolver la cantidad del precio de compra original. **Esta garantía limitada excluye todas las garantías expresas o implícitas incluyendo la garantía de comerciabilidad o para un uso en particular.** Toda garantía implícita que derive por ministerio de la ley está limitada a un año. ROBERTS no se hará cargo de ningún daño incidente o consecuente.

Visite www.robertsconsolidated.com para obtener detalles completos acerca de la garantía.

8. MANTENIMIENTO

No es aplicable.

9. SERVICIO TÉCNICO

Para asistencia técnica o para preguntas acerca de la instalación que no estén cubiertas en este documento, por favor contáctese con nuestro Departamento de servicio al cliente al (706) 277-5294 o visite robertsconsolidated.com.

10. SISTEMA DE ARCHIVO

División 9



ROBERTS® GoldGuard® y el logo e® son marcas registradas de Roberts Consolidated, Inc. • Q.E.P.® es una marca registrada de Q.E.P. Co., Inc.

CRI Green Label +Plus® es una marca registrada del Instituto de alfombras y tapetes (CRI) • LEED® y su logo relacionado son de propiedad del Consejo de Construcción Ecológica de EE.UU / U.S. Green

11177